PRODUCT INFORMATIE

Glasroc® F 10 mm

Onbrandbare gipsplaat voor brandwerende wanden en plafonds



Gyproc Glasroc F 10 mm gipsplaten zijn onbrandbaar en geschikt voor het maken van zeer brandwerende wanden of plafonds in de binnenafbouw.

Voordelen

- Onbrandbare glasvliesversterkte gipsplaat met brandklasse A1.
- Glad en vlak oppervlak.
- Verkrijgbaar met volle kant (VK).

Beschrijving

	Glasroc F 10 mm is een onbrandbare, glasvliesversterkte, witte gipsplaat voor het maken van zeer brandwerende wanden of plafonds in de binnenafbouw.
Kleur van de plaat	• Voorzijde: wit • Rugzijde: wit

Technische data

Normering		
Type	NEN EN 15283-1:2009	gipsplaat versterkt met glasvliesmat type GM-F-H2 **GM**: gipsplaat versterkt met glasvliesmatten **F**: gipsplaat met verhoogde kernsamenhang bij hoge temperaturen **H2**: gipsplaat met vertraagde wateropname: gemiddelde wateropname max. 10%
Reactie bij brand	NEN EN 13501-1:2010	A1

Saint-Gobain Gyproc Nederland
Postbus 73, 4130 EB Vianen
Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
E-mail: helpdesk@gyproc.nl

www.gyproc.nl

29/03/2024

Glasroc® F 10 mm

Vorm, afmetingen en stapeling					
Plaattype	**Kantvorm**	**Dikte (mm)**	**Breedte (mm)**	**Lengte (mm)**	**Stapeling**
Glasroc F VK	SK *	10	1200	2700	40
Tolerantie	NEN EN 15283-1:2009	+0,8/-0,4	+0/-3	+0/-3	

* De kopse kanten van de platen zijn gesneden (SK).

Gewicht		
Oppervlakte-gewicht (Streefwaarde)	dikte 10 mm	8,50 kg/m^2

Sterkte				
Breuksterkte	NEN EN 15283-1:2009	**Dikte (mm)**	**Langs (N)**	**Dwars (N)**
		10	430	168

Thermische eigenschappen		
Thermische geleidbaarheid λ	NEN EN 15283-1:2009	W/(m.K)

Bijkomende informatie

Voorzorgmaatregelen	niet geschikt voor langdurige blootstelling aan temperaturen hoger dan 50^{0}C

- Glasroc F platen worden bevestigd op een frame van Metal Stud of PlaGyp met Gyproc Snelbouwschroeven
- De naden tussen de platen dienen te worden afgewerkt met Gyproc wapeningsband, JointFiller Vario en JointFinisher

De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond.

SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Gyproc Nederland

Postbus 73
4130 EB Vianen
Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
Fax: 0347-325 125
E-mail: info@gyproc.nl
www.gyproc.nl

29/03/2024