PRODUCT INFORMATIE

Gyproc® Unique

Spuitgips met grove vulstoffen



Gyproc Unique is een soepel te verwerken stukadoorsgips, geschikt voor het afwerken van binnenmuren en -plafonds. Het gips vormt de ideale ondergrond voor alle gangbare afwerkingen, zoals schilderwerk.

Voordelen

- Geschikt om te krabben.
- Soepel te verwerken.
- Hoog staand vermogen.
- In combinatie met Gyproc voorstrijken 10 jaar garantie op de hechting van het gips met Gyproc StucGarant.

Beschrijving

	Gyproc Unique is een stukadoorsgips met grovere vulstoffen. Het gips is soepel machinaal te verwerken en geschikt om te krabben.
Samenstelling	Gecalcineerde gips, verlicht met perliet en aangevuld met additieven
Herkomst	Saint-Gobain Rigips - Vetschau (D)

Technische data

Producteigenschappen				
Type	NEN EN 13279-1:2009	lichtgewicht gips-bouwpleister type B4/50/2 **B4/50/2**: lichtgewicht gips-bouwpleister		
Reactie bij brand	NEN EN 13279-1:2009	A1		
DOP nummer		SG_Unique_DoP_0613		
Verpakking en stapeling	**Verpakking**	**Inhoud**	**Type pallet**	**Stapeling**
	papieren zak	25,00 kg		45
Bewaartijd	**Bewaartijd [maanden]**		**Bewaarcondities**	
	6		in de originele gesloten verpakking, op een droge en vorstvrije plaats, vanaf de datum vermeld op de verpakking	

Saint-Gobain Gyproc Nederland
Postbus 73, 4130 EB Vianen
Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
E-mail: helpdesk@gyproc.nl

www.gyproc.nl

28/03/2024

Gyproc® Unique

Verwerkingseigenschappen	
Mengverhouding	ca. 14-15 liter water/25 kg
Rendement	2.8 m^2/cm/25 kg
Verbruik	9 kg/m^2/cm
Dikte van de laag	vanaf 8 mm
Totale verwerkingstijd	3 uur en 30 minuten
Kuip verwerkingstijd	45 minuten
Droogtijd	ca. 1 dag per aangebrachte mm
Verwerkings-temperatuur	Pleister: 5°C - 30°C Ondergrond: 5°C - 30°C

- de ondergrond moet stabiel, droog, vrij van losse delen en bekistingsolie, stof-, vet-, en vorstvrij zijn.
- gips kan worden aangebracht als de voorstrijk droog is en niet meer kleeft. De tijd tussen het aanbrengen van de voorstrijk en het gips zo kort als minimaal nodig is houden i.v.m. mogelijke stofafzetting

Mechanische eigensch.	
Hardheid Shore C	> 65

Bijkomende informatie

Nazorg	De temperatuur van de omgeving en van de ondergrond moet minimaal 5 °C en maximaal 30 °C bedragen. De ruimte moet voldoende geventileerd worden, zodat de gips snel en gelijkmatig kan drogen.

Veiligheidsblad op aanvraag verkrijgbaar De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond.

SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Gyproc Nederland

Postbus 73
4130 EB Vianen
Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
Fax: 0347-325 125
E-mail: info@gyproc.nl
www.gyproc.nl