PRODUCT INFORMATIE

Rigitone® 8-15-20



Geschikt voor het maken van naadloze, akoestische plafonds met doorlopend patroon.

Voordelen

- decoratieve patronen van scherp gestanste perforaties
- goede geluidsabsorptie
- doorlopende patronen
- met ACTIV air technologie voor gezond binnenklimaat

Beschrijving

	Rigitone platen bestaan uit een kern van gips en een ommanteling van gerecycled karton met een zwart akoestisch vezeldoek aan de rugzijde. Rigitone is voorzien van ronde of vierkant perforaties in een regelmatig of willekeurig patroon. De ActivAir technologie zorgt ervoor dat formaldehyde in de binnenlucht actief wordt opgenomen en blijvend geneutraliseerd. De platen zijn leverbaar met kantvorm 4xSK.
Kleur van de plaat	• Voorzijde: ivoor karton, voorzien van een witte verflaag (kleur NCS 0500, benadert RAL 9010) • Rugzijde: zwart vlies zwart vlies

Technische data

Normering	
Gipskartonplaat	Geperforeerde gipskartonplaat - NEN EN 14190:2014 gipskartonplaat type A - NEN EN 14190:2014 **A**: geperforeerde gipskartonplaat met 2 afgeschuinde boorden
Reactie bij brand	type A2-s1, d0 (C.1) volgens type NEN EN 14190:2014

Vorm, afmetingen en gewicht					
Plaattype	**Breedte [mm]**	**Lengte [mm]**	**Dikte [mm]**	**Kantvorm**	**Oppervlakte-gewicht [kg/m^2]**
Rigitone 8-15-20	1200	2000	12,5	SK	10,43
Tolerantie	+0/-4	+0/-5	± 0.5		

Saint-Gobain Gyproc Nederland
Postbus 73, 4130 EB Vianen
Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
E-mail: helpdesk@gyproc.nl

www.gyproc.nl

28/03/2024

Rigitone® 8-15-20

Perforatie					
Plaattype	**Vorm**	**Afmetingen [mm]**	**H.o.H-afstand [mm]**	**Model**	**Perforatie graad [%]**
Rigitone 8-15-20	rond	8 - 15 - 20		doorlopend	6,0

Bijkomende informatie

Voorzorgmaatregelen	• Niet geschikt voor langdurige blootstelling aan temperaturen hoger dan 50°C

Rigitone platen worden bevestigd op een frame van PlaGyp met Rigitone schroeven
De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond.

SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Gyproc Nederland

Postbus 73
4130 EB Vianen
Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
Fax: 0347-325 125
E-mail: info@gyproc.nl
www.gyproc.nl