PRODUCT INFORMATIE

Gyproc® Finesse

Gipsgebonden dunpleister met hoog hechtend vermogen



Gyproc Finesse is een (verspuitbare) hechtpleister die geschikt is voor het dun afwerken van onder andere kalkzandsteen, cellenbeton en gipsblokken. Daarnaast is Finesse ook geschikt om wanden en plafonds van Gyproc gipskartonplaten en standaard niet-zuigend beton direct (zonder voorstrijk) af te werken.

Met behulp van de Mixpro spuitmachine van GBT machinetechniek is het mogelijk om Gyproc Finesse onder hoge druk te verspuiten. Met behulp van deze techniek bespaart de verwerker niet alleen veel tijd, maar wordt de lichaamsbelasting van de stukadoor ook verlaagd. Gyproc Finesse kan daarbij worden verwerkt in flexibele laagdiktes, die kunnen variëren van 2 mm tot 3 cm in één laag. Hierdoor wordt het tweemaal vullen bij grove laagdiktes overbodig en is slechts een enkele arbeidsgang nodig.

"Lichter én sneller werken, dat is één van de manieren waarop we het werk van de stukadoor slimmer willen maken."

- Technisch adviseurs Gyproc

Voordelen:

- Hoog rendement waardoor in één arbeidsgang meer m2 wand en plafond met minder gips worden afgewerkt.
- Geen voorstrijk nodig op gipskartonplaten, Gyproc Stucplaten en standaard niet-zuigend beton.
- Zorgt voor een hard en glad eindresultaat.
- Toepasbaar in lagen vanaf 2 mm.
- Hoog vullend vermogen, zonder craquelé.
- In combinatie met Gyproc voorstrijken 10 jaar garantie op de hechting van het gips met Gyproc StucGarant.

Saint-Gobain Gyproc Nederland
Postbus 73, 4130 EB Vianen
Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
E-mail: helpdesk@gyproc.nl

www.gyproc.nl

28/03/2024

Gyproc® Finesse

Beschrijving

	Finesse wordt toegepast voor het glad afwerken van vlakke oppervlakken binnenmuren en plafonds. Een ideale ondergrond voor alle gangbare afwerksystemen, zoals schilderwerk. Gyproc Finesse kan zowel machinaal als handmatig worden aangebracht en geeft een zeer hoog rendement. *"Mijn werk is minder zwaar én ik ben sneller klaar."* *- Vincent Sanders, Stukadoor 2.0 in NOA Afbouwzaken.*
Samenstelling	Gecalcineerd gips, verlicht met perliet en aangevuld met additieven.
Herkomst	Saint-Gobain Placo - Vaujours (F)

Technische data

Producteigenschappen				
Type	NEN EN 13279-1:2009	lichtgewicht gips-bouwpleister type B4/20/2 **B4/20/2**: lichtgewicht gips-bouwpleister		
Reactie bij brand	NEN EN 13279-1:2009	A1		
DOP nummer		SG GY 2013 E5EAE03		
Verpakking en stapeling	**Verpakking**	**Inhoud**	**Type pallet**	**Stapeling**
	papieren zak	25,00 kg	Euro Pallet	45
Bewaartijd	**Bewaartijd [maanden]**		**Bewaarcondities**	
	6		in de originele gesloten verpakking, op een droge en vorstvrije plaats, vanaf de datum vermeld op de verpakking	

Saint-Gobain Gyproc Nederland
Postbus 73, 4130 EB Vianen
Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
E-mail: helpdesk@gyproc.nl

www.gyproc.nl

28/03/2024

Gyproc® Finesse

Verwerkingseigenschappen	
Mengverhouding	ca. 18 liter water/25 kg
Rendement	15 m^2/2mm/25 kg
Verbruik	0,9 kg/m^2/mm
Dikte van de laag	vanaf 2 mm
Totale verwerkingstijd	• handmatig: 3 uur • machinaal: 3,5 uur
Kuip verwerkingstijd	45 minuten
Droogtijd	ca. 1 dag per aangebrachte mm
Verwerkings-temperatuur	Pleister: 5°C - 30°C Ondergrond:

- De ondergrond moet stabiel, droog, vrij van losse delen en bekistingsolie, stof-, vet-, en vorstvrij zijn.
- Gips kan worden aangebracht als de voorstrijk droog is en niet meer kleeft. De tijd tussen het aanbrengen van de voorstrijk en het gips zo kort houden als minimaal nodig is in verband met mogelijke stofafzetting.
- Niet geschikt voor langdurige blootstelling aan temperaturen hoger dan 50°C.
- Boven de 5°C verwerken, droog en vorstvrij opslaan.
- Mengverhouding: ca. 18 liter water/25 kg
- Veiligheidsblad op aanvraag verkrijgbaar.
- Bewaarvoorschriften: in de originele gesloten verpakking, op een droge en vorstvrije plaats bewaren, vanaf de datum vermeld op de verpakking.

Mechanische eigensch.	
Hardheid Shore C	> 75

Bijkomende informatie

Nazorg	De temperatuur van de omgeving en van de ondergrond moet minimaal 5 °C en maximaal 30 °C bedragen. De ruimte moet voldoende geventileerd worden, zodat de gips snel en gelijkmatig kan drogen.

De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond.

SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Gyproc Nederland

Postbus 73
4130 EB Vianen
Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
Fax: 0347-325 125
E-mail: info@gyproc.nl
www.gyproc.nl