PRODUCT INFORMATIE

Gyproc® Regips® A

Gipskartonplaat van 30% gerecycled gips voor Metal Stud wanden en plafonds



Gyproc Regips A gipsplaten bestaan met maar liefst 30% gerecycled gipsmateriaal en 100% gerecycled karton voor een groot deel uit teruggewonnen grondstoffen. Dat maakt Regips A ideaal voor het maken van duurzame Metal Stud® scheidingswanden, voorzetwanden en plafonds met een glad en strak resultaat.

Het merendeel van de Gyproc gipsplaten bevat al 15% gerecycled gips, waar de Nationale Milieu Database rekent met slechts 5% gerecyclede gipscontent als het aankomt op duurzame gipsplaten. Gyproc Regips A is daarom met maar liefst 30% gerecycled gipsmateriaal zeer uniek en milieuvriendelijk.

"Gyproc Regips A is een ideaal product om circulair te bouwen ."

Voordelen

- Duurzaam, bestaande uit 100% gerecycled karton en 30% gerecycled gipsmateriaal. Maar liefst zes keer zoveel als de standaard van de Nationale Milieu Database.
- Goede brandwerende eigenschappen.
- Geluidswerend waardoor voldaan kan worden aan eisen uit het Bouwbesluit.

Beschrijving

	Gyproc Regips A gipskartonplaten bestaan uit een kern van gegarandeerd 30% gerecycled gipsmateriaal en een ommanteling van 100% gerecycled karton. De platen hebben afgeschuinde kanten (AK). De Gyproc systemen hebben van nature een hoge brandwerendheid en geluidsisolatie.
Kleur van de plaat	• Voorzijde: bruin • Rugzijde: bruin

Saint-Gobain Gyproc Nederland
Postbus 73, 4130 EB Vianen
Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
E-mail: helpdesk@gyproc.nl

www.gyproc.nl

28/03/2024

Gyproc® Regips® A

Technische data

Normering		
Type	NEN EN 520:2009	gipskartonplaat type A **A**: gipskartonplaat
Reactie bij brand	NEN EN 520:2009	A2-s1, d0

Vorm, afmetingen en stapeling					
Plaattype	**Kantvorm**	**Dikte (mm)**	**Breedte (mm)**	**Lengte (mm)**	**Stapeling**
	 AK *	12,5	1200	2800	40
			1200	3000	40
Tolerantie	NEN EN 520:2009	± 0.5	+0/-4	+0/-5	

* De kopse kanten van de platen zijn gesneden (SK).

Gewicht			
Oppervlakte-gewicht (Streefwaarde)	dikte 12,5 mm	8,75	kg/m^2 kg/m^2

Sterkte				
Breuksterkte	NEN EN 520:2009	**Dikte (mm)**	**Langs (N)**	**Dwars (N)**
		12,5	≥ 610	≥ 210

Thermische eigenschappen		
Thermische geleidbaarheid λ	NEN EN 520:2009	W/(m.K)

Saint-Gobain Gyproc Nederland
Postbus 73, 4130 EB Vianen
Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
E-mail: helpdesk@gyproc.nl

www.gyproc.nl

28/03/2024

Gyproc® Regips® A

Bijkomende informatie

Voorzorgmaatregelen	niet geschikt voor langdurige blootstelling aan temperaturen hoger dan 50°C

- Gyproc Regips A platen worden bevestigd op een frame van Metal Stud of PlaGyp met Gyproc Snelbouwschroeven
- De naden tussen de platen dienen te worden afgewerkt met Gyproc wapeningsband, JointFiller en JointFinisher

De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond.

SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Gyproc Nederland

Postbus 73
4130 EB Vianen
Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
Fax: 0347-325 125
E-mail: info@gyproc.nl
www.gyproc.nl