

Glasroc® F 10 mm

Onbrandbare gipsplaat voor brandwerende wanden en plafonds

Glasroc F wordt toegepast in de binnenafbouw voor het maken van zeer brandwerende wanden en plafonds.

Voordelen

- onbrandbaar, brandklasse A1
- zeer brandveilig
- glad en vlak oppervlak
- verkrijgbaar met volle kant

**Beschrijving**

	Glasroc F zijn onbrandbare, glasvliesversterkte gipsplaten, die zorgen voor een zeer hoge bijdrage in de brandwerendheid.
Kleur van de plaat	<ul style="list-style-type: none"> • Voorzijde: wit • Rugzijde: wit

Technische data



Normering		
Type	NEN EN 15283-1:2009	gipsplaat versterkt met glasvliesmat type GM-F-H2 GM: gipsplaat versterkt met glasvliesmatten F: gipsplaat met verhoogde kernsamenhang bij hoge temperaturen H2: gipsplaat met vertraagde wateropname: gemiddelde wateropname max. 10%
Reactie bij brand	NEN EN 13501-1:2010	A1

Saint-Gobain Gyproc Nederland
Postbus 73, 4130 EB Vianen
Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
E-mail: helpdesk@gyproc.nl

www.gyproc.nl

04/10/2022

Glasroc® F 10 mm**Vorm, afmetingen en stapeling**

Plaattype	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Stapeling
Glasroc F AK	 AK *	10	1200	2700	40
Glasroc F VK	 SK *	10	1200	2700	40
Tolerantie	NEN EN 15283-1:2009	+0,8/-0,4	+0/-3	+0/-3	

* De kopse kanten van de AK-platen zijn gesneden (SK).

Gewicht

Oppervlaktegewicht (Streefwaarde)	dikte 10 mm	8,50	kg/m ²
			kg/m ²

Sterkte

Breuksterkte	NEN EN 15283-1:2009	Dikte (mm)	Langs (N)	Dwars (N)
		10	430	168

Thermische eigenschappen

Thermische geleidbaarheid λ	NEN EN 15283-1:2009	W/(m.K)
---	---------------------	---------

Saint-Gobain Gyproc Nederland
 Postbus 73, 4130 EB Vianen
 Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
 E-mail: helpdesk@gyproc.nl

www.gyproc.nl

04/10/2022

Glasroc® F 10 mm

Bijkomende informatie

Voorzorgmaatregelen

niet geschikt voor langdurige blootstelling aan temperaturen hoger dan 50°C

- Glasroc F platen worden bevestigd op een frame van Metal Stud of PlaGyp met Gyproc Snelbouwschroeven
- De naden tussen de platen dienen te worden afgewerkt met Gyproc wapeningsband, JointFiller Vario en JointFinisher

De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond.