

Glasvliesversterkte gipsplaten met verhoogde weersbestendigheid



Glasroc X platen zijn geschikt als buitenste beplating in een gevelsysteem.

Voordelen:

- Vochtbestendig
- Schimmelbestendig
- Relatief laag gewicht

Beschrijving

	Glasroc X gipsplaten bestaan uit een glasvezelversterkte kern van gips en een glasvezelmat aan het oppervlak met een waterafstotende, UV-bestendige coating. De platen hebben afgeschuinde kanten (AK) en volle kant (VK). De Glasroc X systemen zijn zeer vochtbestendig.
Kleur van de plaat	<ul style="list-style-type: none"> • Voorzijde: wit • Rugzijde: wit

Technische data



Normering		
Type	NEN EN 15283-1:2009	gipsplaat versterkt met glasvliesmat type GM-F-H1 GM: gipsplaat versterkt met glasvliesmatten F: gipsplaat met verhoogde kernsamenhang bij hoge temperaturen H1: gipsplaat met vertraagde wateropname: gemiddelde wateropname max. 5%
Reactie bij brand	NEN EN 13501-1:2010	A1

Saint-Gobain Gyproc Nederland
 Postbus 73, 4130 EB Vianen
 Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
 E-mail: helpdesk@gyproc.nl

www.gyproc.nl

29/05/2024

Vorm, afmetingen en stapeling

Plaattype	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Stapeling
Glasvliesversterkte gipsplaat met verhoogde weersbestendigheid	 AK *	12,5	1200	2600	40
				3000	40
	 VK *	12,5	1200	2600	40
				3000	40
Tolerantie	NEN EN 15283-1:2009	± 0.7	+0/-4	+0/-5	

* De kopse kanten van de platen zijn gesneden (SK).

Gewicht

Oppervlaktegewicht (Streefwaarde)	dikte 12,5 mm	10,90 kg/m ²
------------------------------------------	---------------	-------------------------

Sterkte

Breuksterkte	NEN EN 15283-1:2009	Dikte (mm)	Langs (N)	Dwars (N)
		12,5	540	210

Thermische eigenschappen

Thermische geleidbaarheid λ	NEN EN 15283-1:2009	0,19 W/(m.K)
-------------------------------------------------------	---------------------	--------------

Saint-Gobain Gyproc Nederland
Postbus 73, 4130 EB Vianen
Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
E-mail: helpdesk@gyproc.nl

www.gyproc.nl

29/05/2024

Bijkomende informatie

Saint-Gobain Gyproc Nederland
Postbus 73, 4130 EB Vianen
Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
E-mail: helpdesk@gyproc.nl

www.gyproc.nl

29/05/2024

Voorzorgmaatregelen

niet geschikt voor langdurige blootstelling aan temperaturen hoger dan 50°C

Glasroc X platen worden gemonteerd op een draagkrachtig frame met Titan schroeven.

De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond.



Saint-Gobain Gyproc Nederland

Postbus 73
4130 EB Vianen
Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
Fax: 0347-325 125
E-mail: info@gyproc.nl
www.gyproc.nl

29/05/2024